

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Светоотражающая декоративная цветная термоклеевая пленка

1. Описание:

Полиуретановая термоклеевая пленка, обладающая свойствами светоотражения, средней эластичности.

Толщина пленки: 130 микрон.

Точка плавления клея: 130°C.

2. Настройки оборудования:

Все рекомендации носят общий характер и могут варьироваться в зависимости от вида и типа ткани.

Угол заточки ножа плоттера: 45°. Обязательно надо делать предварительный тест качества резки!!!

Температура термопереноса: 130-160°C.

Время удержания на термопрессе: 10-20 сек.

Давление термопресса: среднее, 3-4 кг (bar).

3. Инструкция:

- 1) Создать необходимое изображение и загрузить его в программу лазера или плоттера;
- 2) Перед началом резки необходимо снять/удалить защитную пленку прозрачного или иного цвета на клеевой стороне (если она там есть);
- 3) Вырезать на плоттере или лазере изображение **в зеркальном виде**;
- 4) Удалить (вычистить) ненужные фрагменты (для удобства используйте [крючок для выборки](#)) с подложки;
- 5) Предварительно прогреть и прогладить изделие или ткань в термопрессе прим. 3-5 сек.;
- 6) Положить вырезанную аппликацию на изделие (крой /заготовку) подложкой вверх;
- 7) Закрыть изображение [тефлоновым листом](#);
- 8) Прижать термопрессом на 10-20 сек.;
- 9) Аппликация готова после полного остывания – 30 мин. или после охлаждения до 5-10°C.

4. Ткани:

Подходит для нанесения на хлопок, лен, смесовые ткани, полиэстер, нейлон, кожу. Ткани, которые дают термоусадку, должны предварительно пройти соответствующую термообработку. При нанесении на ткани с покрытиями и/или пропитками (водоупорные, огнестойкие, тефлон, силиконовой и т.п.) обязательно делать тест нанесения с последующей стиркой (3-5 циклов).

5. Стирка (не ранее, чем через 24 часа после нанесения):

Температура: до 40°C, вывернув наизнанку. Без отбеливателей и других агрессивных моющих и чистящих средств.

Глажка: теплым утюгом с обратной стороны.

Химчистка: не рекомендуется.

Машинная сушка: не рекомендуется.

Внимание! Вся вышеприведенная информация основана исключительно на нашем опыте и носит рекомендательный характер. Настоятельно советуем производить тесты перед началом работы.

Звоните +7(812)611-11-37, пишите 6111137@mail.ru или приходите в наш офис в Санкт-Петербурге и мы ответим на все вопросы, проконсультируем по выбору наиболее предпочтительной для конкретных задач термоклеевой пленки, а также **бесплатно** поможем подобрать оптимальные режимы ее нанесения на ваши ткани!

www.termofilms.com